

VOLK
do Brasil

MULTIUSO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE



CÓDIGO: 10.51.044.01

COR: Amarela

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Látex

CA: 10.695 | VALIDADE DO CA: 28/01/2031

CA: 45.629 | VALIDADE DO CA: 13/01/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

 CA:10.695
EN 388


0100X

 CA:10.695
EN 374
Tipo A


KLMOPT

 Todos os CA's
EN 374-5

 CA:45.629
EN 388
Tipo A


0110X



KLMPPT

- FLEXIBILIDADE e ELASTICIDADE
Confeccionada em látex

- CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR
Proporcionado pelo forro em algodão flocado

- FORMATO ANATÔMICO
Redução da fadiga muscular

- ANTIDERRAPANTE
Em formato colmeia, permite aderência na manipulação de objetos molhados. Boa aderência em superfícies seca, com alto padrão de resistência e abrasão

- OPÇÃO DE CORES
Azul e amarela – para distinguir área e/ou turnos diversos de trabalho

- REDUÇÃO DE CUSTO
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida de luva e reduz os custos da empresa

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos leves, protegendo o trabalhador em operações, como serviços de conservação e limpeza, atividades na construção civil, saneamento, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 10.695 NÍVEL	CA: 45.629 NÍVEL
Resistência à abrasão	0	0
Resistência ao corte – Coupe test	1	1
Resistência ao rasgamento	0	1
Resistência à perfuração	0	0
Resistência ao corte - TDM	X	X

CA: 10.695
EN 388



0100X

CA: 45.629
EN 388



0110X

Observação:

Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

EN 374:2016 - RISCOS QUÍMICOS - TIPO A

PRODUTO QUÍMICO	CLASSE	CA: 10.695 NÍVEL	CA: 45.629 NÍVEL
Metanol	A	--	1
n-Heptano	J	1	--
Hidróxido de sódio 40%	K	6	4
Ácido Sulfúrico 96%	L	2	2
Ácido Nítrico 65%	M	4	4
Ácido Acético 99%	N	--	3
Hidróxido de Amônio 25%	O	2	1
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6
Formaldeído 37%	T	6	6

CA: 10.695
EN 374
Tipo A



KLMOPT

CA: 45.629
EN 374
Tipo A



KLMPT

Todos os CA's
EN 374-5



Produtos Químicos Adicionais Todos os CA's

Hipoclorito de sódio 13% - Nivel 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nivel 6
Ácido Peracético 0,2% - Nivel 6

* As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização da **MULTIUSO** em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Limpeza profissional, Metalmeccânica

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
 - Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
 - Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
 - Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
 - Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.
- ⚠ Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898207210420	37898207210421	17898207210427
8 (M)	7898207210437	37898207210438	17898207210434
9 (G)	7898207210444	37898207210445	17898207210441
10 (EG)	7898207214206	37898207214207	17898207214203

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

