


VOLK
do Brasil


NITRILICA COM FORRO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.65.018.03

COR: Verde

TAMANHOS: 6(EP)*, 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)
*Sob consulta

COMPOSIÇÃO: Nitrila

CA: 16.313 | VALIDADE DO CA: 08/09/2030

CA: 48.713 | VALIDADE DO CA: 08/02/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

CA: 16.313

CA: 48.713



3101X



ISO 374
Tipo A

AFJKNOPT



3101X



ISO 374
Tipo A

AJKNOPT

- **ANTIDERRAPANTE**
Em formato diamante, permite o bom fluxo de líquidos evitando que os mesmos acumulem na superfície da luva para uma ótima aderência.
- **REDUÇÃO DE CUSTOS**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.
- **DIVERSAS OPÇÕES**
Com forro de algodão flocado para absorção de suor (somente na cor verde) ou sem forro para melhor higienização e secagem (cores amarela, azul, verde e branco).
- **PUNHO RETO**
Permite maior ventilação, além disso, evita que materiais fiquem impregnados no punho da luva.
- **100% NITRÍLICA**
Livre de proteínas do látex.
- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular.
- **PROTEÇÃO QUÍMICA E ELASTICIDADE MODERADA**
- **TESTE COM QUÍMICOS ADICIONAIS**

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.


INDICADA PARA

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas. Atividades como pintura, aplicação de vernizes, trabalho de higienização e limpeza, manuseio de carnes e alimentos (açougue, sala de cortes e outros). Pode ser utilizada sobrepondo luvas resistentes a corte ou térmicas para uma proteção impermeável.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 16.313 NÍVEL	CA: 48.713 NÍVEL
Resistência à abrasão	3	3
Resistência ao corte – Coupe test	1	1
Resistência ao rasgamento	0	0
Resistência à perfuração	1	1
Resistência ao corte - TDM	X	X



* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da NITRILICA SEM FORRO em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374:2019.

Observação:
Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

ISO 374 - Riscos Químicos - Tipo A

ENSAIOS	CLASSE	NÍVEL	NÍVEL
Metanol	A	2	2
Acetonitrila	C	1	1
Tolueno	F	2	1
N-Heptano	J	6	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6
Ácido acético 99%	N	4	3
Hidróxido de Amônio 25%	O	6	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6
Formaldeído 37%	T	6	6



Produtos Químicos Adicionais CA: 16.313 e 48.713
Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nível 6
Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

i *Luva não aprovada para manipulação com vírus.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Eletroeletrônica, Food service, Frigorífico, Indústria Alimentícia, Indústria automotiva, Industrias químicas, Limpeza profissional, Madeireiras, Metal mecânica, Mineração, Petroleiras, Setor de Saneamento, Varejo Alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898207212288	27898207212282	17898207212285
8 (M)	7898207212295	27898207212299	17898207212292
9 (G)	7898207212301	27898207212305	17898207212308
10 (EG)	7898207216118	27898207216112	17898207216115
11 (EEG)	7898207212554	27898207212558	17898207212551

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

